

**新登場**

# 滑らない透明な塗料！

**Non-Slip Clear SS-5000**

〈ノンスリップクリアーが滑る危険からお守りいたします。〉


オンリーワン



パッケージ 1キロセット・4キロセット

クリアーアーだから下地はそのまま！見た目もそのまま！  
施工が簡単、乾燥時間が早い、工事費が安価、下地材を選ばない。

- 厚生労働省室内空気に関するガイドライン（ホルムアルデヒド）などの13物質は使用しておりません。
- PRTR制度（化学物質排出把握管理促進法）指定物質は使用していません。

**施工方法**

■耐久年数：4年～6年（使用頻度、環境によって異なる）

- 仕上がりの良し悪しは、下地調整の割合が約70%を占めるためNONSLIP CLEARの防滑効果を十分に発揮させるためには十分に下地の洗浄、清掃を行ってください。
- 塗装表面の油・グリース・錆・ワックス・塗料・汚れなどは取り除いてください。
- 塗装が必要ない箇所はマスキングテープで養生してください。
- 雨天、悪天候時の施工はNGです。（屋外の場合）
- 防護マスク、防護メガネ、保護手袋を必ず使用してください。
- 洗浄乾燥後、清掃終了後、専用プライマーSS-G・GRIPを塗布すると密着性が保てます。
- 主剤は骨材が沈殿しているため電動工具で骨材が十分に混ざるよう攪拌してください。その後、別容器に移し主剤8：硬化剤1（重量比）の割合で混ぜ十分に攪拌してください。
- 施工目安 1kgセット 6～7m<sup>2</sup>
- NONSLIP CLEAR SS-5000は施工中臭気を発生しますので、換気を十分に行ってください。臭気は施工時のみで、乾燥後臭いは発生いたしません。
- ローラーを使用し（無泡ローラーを推奨）骨材が平均的になるよう丁寧に塗布してください。
- ※4～5分後に表面が硬化しますので2回目を塗布してください。より滑り止め効果が得られます。
- ※塗布後3時間程度で軽歩行は可能ですが、完全乾燥には成るべく長く養生時間を取ってください。目安8時間～12時間です。

特 約 代 理 店

総販売元



T E L 0299-23-1251 FAX 0299-56-4840